

IDENTIFICADOR	NOMBRE			
PL-CA-FT10	Capacidad Estructural Capa Base Pavimentos Asfálticos			
INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA DE MEDIDA		
Índice de la capa Base (BLI)	[μm]	Cada 3 años		
NORMATIVA DE REFERENCIA				
8.502.5 Manual de Carreteras Volumen N°8				
EQUIPO DE MEDICIÓN				
Deflectómetro de Impacto (FWD)				
METODO DE MEDIDA				
Se define $BLI = D_0 - D_{300}$				
Se medirán los valores puntuales de las deflexiones a 0 y 300 [mm] desde el centro de carga, se informarán en μm .				
Los ensayos deben realizarse según una secuencia fija alternando posición y desfasando las mediciones entre una y otra pista, al menos cada 50 m (por pista) y sobre la huella más transitada.				
Se considerarán para valores puntuales las deflexiones corregidas por humedad, temperatura y carga, según indique la normativa o recomendaciones vigentes.				
Quedan exentas de este análisis secciones de viaductos, pasos superiores y puentes que estén contenidos en la carretera.				
NIVELES DE DESEMPEÑO				
MUY BUENO	BUENO	JUSTO	MALO	MUY MALO
Rangos indicador BLI [μm]				
Pavimento Base Granular				
≤ 50]50;100]]100;200]]200;300]	>300
Pavimento Base Cementada				
≤ 25]25;40]]40;100]]100;300]	>300
Pavimento Base Bituminosa				
≤ 50]50;100]]100;200]]200;400]	>400